

FICHA TÉCNICA

Página : 1/1

» **DENOMINACIÓN COMERCIAL:**

MB ROJO PERLADO

MARCA

PERLA BATCH ®

CÓDIGO

NRO1007

USO

INYECCIÓN

» **SOLIDEZ A LA LUZ**

7

SOLIDEZ A LA MIGRACIÓN

5

» **VEHÍCULO:**

PEBD

» **PRODUCTO:**

TOXICIDAD

INDUSTRIAL

NOTA DE DISPERSIÓN

N/A

ÍNDICE DE FLUIDEZ

10 - 20 g/10min. Cond: 2160 g y 190 °C

GRANULOMETRIA

STD COVENIN 2203

» **RECOMENDACIÓN DE USO:**

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

2,00%

TEMPERATURA MAXIMA DE PROCESO

180°C

La dosificación es un valor referencial obtenido de ensayos realizados por MyM Plásticos, C.A., se recomienda al cliente evaluar lo requerido para su proceso

Se recomienda el uso de este producto en un lapso no mayor a 18 meses a partir de la fecha de despacho. Pasado éste período, se deben realizar pruebas para determinar que el producto está apto para ser utilizado.

MASTERBATCHES

Dpto. Unidad Técnica

E.CC.F22